

## LEMGA Porenbeton / Höhenausgleichsteine

– Höhenausgleich von Porenbeton-Wänden



### TECHNISCHE DATEN

Kurzbezeichnung	Druckfestigkeit/Rohdichte		Wärmeleitfähigkeit
	N/mm <sup>2</sup>	kg/dm <sup>3</sup>	W/(m·K)
PP 4	4	0,50	0,13
PP 6	6	0,65	0,21

### LIEFER- UND PREISINFORMATION

Abmessungen <sup>1)</sup>			Menge/ Ergiebigkeit		Preis franko <sup>2) 3)</sup> (als Beiladung)		Frachtgewicht (circa)	
mm			pro Palette		EUR pro Meter		kg pro Palette	
L	B	H	Stk.	Meter	PP 4 / 0,50	PP 6 / 0,65	PP 4 / 0,50	PP 6 / 0,65
499	<b>115</b>	120	104	52	siehe Preisliste		505	610
499	<b>150</b>	120	80	40			505	–
499	<b>175</b>	120	64	32			470	565
499	<b>200</b>	120	56	28			470	–
499	<b>240</b>	120	48	24			480	580
499	<b>300</b>	120	40	20			505	–
499	<b>365</b>	120	32	16			490	–

<sup>1)</sup> Weitere Formate (andere Höhen) auf Anfrage.

<sup>2)</sup> Bei Abholung erfolgt keine Vergütung.

<sup>3)</sup> Lieferzeit ca. 3 – 4 Arbeitstage.



• Breite 115



• Breite 150



• Breite 175



• Breite 200



• Breite 240



• Breite 300



• Breite 365